




TIGE FC / F



Tiges 15FC et 20FC :

- laminée à chaud, filetage pas à droite
- conforme à la norme **NF P 93-350**
- non sensible aux projections de soudure
- cintrable à 180° (diamètre mini du galet = 6xd)
- résilience à -20°C supérieure à 28J
- identifiable grâce à son marquage "SAS900"

Tiges 26 F :

- laminée à chaud, filetage pas à droite
- conforme à l'ETA 05/0122
- non soudable

Diamètre nominal Ø d [mm]	Référence / item number	
	Noir <i>black</i>	Zinguée <i>zinc plated</i>
15	15 FC	15 FC Z
20	20 FC	20 FC Z
26,5	26 F	26 F Z

Diamètre nominal Ø d [mm]	15	20	26,5
Diamètre extérieur Ø d _A [mm]	17	23	30
Pas c [mm]	10	10	13
Contrainte à la limite élastique / à la rupture / Allongement f _{yk} / f _{tk} / A _{gt} ¹⁾	900 N/mm ² / 1050 N/mm ² / ≥ 3 %		950 N/mm ² / 1050 N/mm ² / ≥ 5 %
Limite élastique F _{p0,2k} [kN]	159	283	525
Limite de rupture F _{tk} [kN]	186	330	580
Section S [mm ²]	177	314	551
Résilience à -20°C Kv [J]	> 28 J	> 28 J	-
Masse G [kg/m]	1,44	2,56	4,48
Charge Maximale d'Utilisation [kN]	93	165	290

1) Pourcentage d'allongement à la charge maximale

1) percentage total elongation at maximum force